PRODUCT INFORMATION

DAIWAX STF

— Stearic Acid —

＊Specifications

Appearance	・・・・・・	White powder
Iodine Value	・・・・・・	Max. 1.0
Acid Value	・・・・・・	195 - 210mgKOH/g
Melting Point	・・・・・・	60±5℃
Hue	・・・・・・	Max. 100 (APHA)
60 mesh pass	・・・・・・	Min. 90.0%

＊Uses

・Lubricant for thermoplastic resin
・Lubricant for thermosetting resin

＊Packaging

17kg carton box

DAINICHI CHEMICAL INDUSTRY Co., Ltd.

7-3-4, Nakaishikiri-cho, Higashiosaka-shi, Osaka-fu, 579-8014, Japan

TEL:072-985-1851 (60601)